

5 対策

Q-56 切断面の補修方法は？

A

フラットデッキの端面について、亜鉛めっきの場合は板厚が薄いほど犠牲防食作用と亜鉛のまわりこみが起こり、1.6mm 程度の薄い板厚のフラットデッキでは、その端面から腐食するおそれは少なく、補修の必要性はありません。

現場でフラットデッキをガス切断した際には、熱で亜鉛めっきが溶けて素地が露出するおそれがありますので、必要に応じてジンクリッチペイント等の補修塗料を用いて、切断面を補修して下さい。塗料および塗装方法の詳細については、塗料メーカーにお問い合わせ願います。

端面防食メカニズム

